

Poroton-Hochlochziegel-Plan-T-17,5-0,9

건축허가서 Z-17.1-868

- 비충진 정밀 POROTON블럭
- 내력용 내벽과 이중외벽의 내측벽용
- Poroton외벽으로 복합벽의 경우 균질한 플라스터 바탕면
- 우수한 축열성과 모세관구조로 인한 기후 조절효과
- 우수한 차음과 내화성을 겸비한 탁월한 구조적 성능
- 박막조적용물탈을 사용하는 정밀블럭시스템으로 합리적인 조적작업



사진은 실제 제품과 다소 상이할 수 있습니다

일반적인 기술데이터	
블럭규격 (L x B x H):	49,8 x 17,5 x 24,9 cm
블럭단위중량 :	약 17,4 kg
비중등급 :	0,8
단위사용량 :	8 장/m ² 또는 44 장/m ³
부속품 :	인방, U-블럭
구조성능	
압축강도등급 :	12
특성조적벽압축강도 f _k :	4,7 MN/m ²
계산된 벽고정하중 (마감제외):	1,75 kN/m ²
단열성능	
열전도율 λ:	0,42 W/(mK)
U-Wert (min. 외벽플라스터 2,0 cm 내벽마감 1,5 cm):	0,21 W/m ² K (mit 14 cm Dämmung WLG 035)
수증기확산계수 μ:	5/10
차음성능	
직접소리감소계수 R _{w,Bau,ref} :	47,4 dB (bew. Direkt-Schalldämm-Maß Rw)
내화성능	
내화등급 :	F120-A / REI-M 90
활용계수 α _{fi} :	≤ 0,36 / ≤ 0,40
폐기물	
폐기물 -Nr.:	170102 점토블럭

Ausschreibung

Poroton-Hochlochziegel-Plan-T, HLzB 12-0,9

내력내벽의 수직천공된 점토블럭조적, ; 중공 공기층이 있는 이중벽의 내측벽
 열전도율 λ: 0,42 W/(mK); 비중등급 : 0,9; 압축강도등급 : 12; 특성조적벽압축강도
 f_k = 4,7 MN/m²; 건축허가서 Z-17.1-868; 포맷 : 12 DF; Poroton-박막조적모르터,
 이미포함된 정밀블럭시스템, 전체블럭수평면에 모르터도포 (VD-System) 또는 침
 전 ; 막힌줄눈 수직모르터없는 수직 맞춤접합 :
 제조 : Wienerberger

이 건축용 제품은 DIN20000-401과 관련하여 독일 DIBt 허가서 Nr.Z-17.1-890 및 DIN 105-100와 DIN EN 771-1의 법률적 요구사항을 충족합니다.

블럭은 거친 건축물입니다. 천연 원료 점토에 따른 색상 차이뿐 아니라 블럭 생산 시 개별 생산 배치의 건조 및 소성 중 수축률 차이로 인한 치수 차이가 불가피합니다.

치수 공차는 DIN 105-100 및 DIN EN 771에서 규정됩니다.

이 제품에 대한 추가 정보는 현재 브로셔 "기술 정보 Poroton 벽 솔루션" 및 홈페이지 www.wienerberger.de에서 찾을 수 있습니다.

Poroton 블럭 시스템에 대한 작업 지침을 참고하십시오.

Wienerberger 현재 유용한 문서로서 이 제품의 물리적, 구조적 성능에 대한 값을 제공합니다. 유효한 건축 규정, 표준 및 최신 기술과 관련된 제품의 적용 가능성은 기획자 / 건축가, 현장 관리자 등이 프로젝트별 기준으로 확인하고 입증해야 합니다.

Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26, D-30659 Hannover
 Telefon (0511) 61070-0, Fax (0511) 614403
info@wienerberger.de, www.wienerberger.de