

Poroton T7-36,5-P

건축허가서 Z-17.1-1103

- 퍼라이트 충전 POROTON 블록
- 단독주택, 쌍둥이주택, 공동주택을 위한 단일 외벽용
- 열효율주택 (KfW- 55/40) 용
- 건강한 주택을 위한 가장 높은 요구 조건 충족
- 단열 충전된 블록으로 영구적인 성능 유지
- 최적의 플라스터 마감 및 장착을 위한 벽 바탕

일반적인 기술 데이터	
블록 규격 (L x B x H):	24,8 x 36,5 x 24,9 cm
장당 단위중량 :	ca. 12,4 kg
비중등급 :	0,55
단위사용량 :	16 장/m ² 또는 44 장/m ³
부속품 :	문선블럭과높이조절블럭 WU-블럭, 인방
구조성능	
압축강도등급 :	6
특성조적벽압축강도 f_k :	1,9 MN/m ²
계산된 고정하중값 (마감제외) :	2,36 kN/m ²
단열성능	
열전도율 λ :	0,07 W/mK
U-Wert (min. 외벽플라스터 2,0 cm 내벽마감 1,5 cm):	0,18 W/m ² K
수증기확산계수 μ :	5/10
차음성능	
직접소리감소지수 $R_{w,Bau,ref}$:	42,9 dB
내화성능	
내화등급 :	F60-AB
활용계수 α_{fl} :	$\leq 0,56$
폐기	
폐기물 -Nr.:	170102 점토블럭 170904 혼합된 건축, 철거 폐기물

발표

Poroton-T7-36,5-P, HLzB 6-0,55

천공된 블록에 단열재로 발수처리된 퍼라이트가 충전된 정밀블럭시스템으로 사용된 단일외벽시스템의 경량천공조적벽 ; 벽두께 d: 36,5 cm;
열전도율 λ : 0,07 W/mK; 비중등급 : 0,55; 압축강도등급 : 6; 특성조적벽압축강도 $f_k = 1,9 \text{ MN/m}^2$ 건축허가서 Z-17.1-1103; 포맷 : 12 DF; Poroton-박막조적모르터 , 이미포함된 정밀블럭시스템, 전체블럭수평면에 모르터
도포 (VD-System) 또는 침전 ; 막힌줄눈 수직모르터없는 수직 맞춤접합 :
제조 : Wienerberger



사진은 실제 제품과 다소 상이할 수 있습니다.

이 건축용 제품은 DIN20000-401과 관련하여 독일 DIBt 허가서 Nr.Z-17.1-890 및 DIN 105-100와 DIN EN 771-1의 법률적 요구사항을 충족합니다.

블럭은 거친 건축물입니다. 천연 원료 점토에 따른 색상 차이뿐 아니라 블럭 생산 시 개별 생산 배치의 건조 및 소성 중 수축률 차이로 인한 치수 차이가 불가피합니다.

치수 공차는 DIN 105-100 및 DIN EN 771에서 규정됩니다.

이 제품에 대한 추가 정보는 현재 브로셔 "기술 정보 Poroton 벽 솔루션" 및 홈페이지 www.wienerberger.de에서 찾을 수 있습니다.

Poroton 블럭 시스템에 대한 작업 지침을 참고하십시오.

Wienerberger 현재 유용한 문서로서 이 제품의 물리적, 구조적 성능에 대한 값을 제공합니다. 유효한 건축 규정, 표준 및 최신 기술과 관련된 제품의 적용 가능성은 기획자 / 건축가, 현장 관리자 등이 프로젝트별 기준으로 확인하고 입증해야 합니다.

Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26, D-30659 Hannover
Telefon (0511) 61070-0, Fax (0511) 614403
info@wienerberger.de, www.wienerberger.de